

Black Body-Paint

Art.: 02.3130.5000

Aerosol 500 ml

Black Body-Paint is een uitstekende matzwarte verf met een laag krijtgehalte, waardoor het product ook na lange tijd niet verweert en uitstekend bestand is tegen weersinvloeden. Black Body-Paint is daarnaast zeer slag- en stootvast, waardoor het uitermate goed toepasbaar is voor het spuiten van carrosseriedelen die af fabriek matzwart gespoten zijn. Black Body-Paint is prima schuurbaar, dus ook goed te gebruiken als controlelak.



Basis:	Cellulose
Volumieke massa / dichtheid:	773 kg/m ³
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +125°C
UV-bestendigheid:	Goed
Waterbestendigheid:	Uitstekend
Verwerkingscondities:	+15°C tot +25°C (65% relatieve luchtvochtigheid)
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen. Niet geschikt voor styreenhoudende kunststoffen.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een schuurvlies. Metalen ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover . Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic en voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New Formula .
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand ± 20 cm. Aanbrengen in een kruislaag. Bij het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog:	± 10 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	2 uur (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Aanbevolen laagdikte:	± 85µ (nat), ± 20µ (droog)
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren





Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Indien Black Body-Paint als controlelak bij het schuren wordt gebruikt, volstaat een droogtijd van 2-3 minuten.
EAN-Code:	5400563010860

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

