

Clear Bond

Art.: 01.0635.6100

Flacon 10 g

Clear Bond is een perfect heldere lijm voor het snel repareren en verlijmen van nagenoeg alle moderne kunststoffen, rubbersoorten, houtsoorten en ook metalen. Door zijn unieke thixotrope karakter kan het product heel precies worden aangebracht, zelfs op een verticale ondergrond. Na aanbrengen is Clear Bond uitzonderlijk transparant.



| | |
|---------------------------------|---|
| Basis: | Ethylcyanoacrylaat |
| Volumieke massa / dichtheid: | ± 1050 kg/m ³ |
| Consistentie: | Thixotroop |
| Viscositeit: | 2500 mPa.s (bij 20°C) |
| Trek tot breuk (treksterkte): | ± 90 N/cm ² (op NBR rubber) |
| Afschuifsterkte: | 10-15 N/mm ² (op staal) |
| Temperatuurbestendigheid: | -60°C tot +100°C |
| Vochtbestendigheid: | Matig. Niet geschikt voor langdurige onderdompeling in water. |
| Oplosmiddelbestendigheid: | Matig |
| Verwerkingscondities: | +5°C tot +35°C |
| Soort ondergrond: | Nagenoeg alle moderne kunststoffen, rubber, metaal, hout en vele andere ondergronden |
| Vorbereiding van de ondergrond: | Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond opruwen of schuren. Metalen ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover . Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic en voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New Formula . |
| Methode van aanbrengen: | Door zijn hoge viscositeit en thixotroop karakter moet Clear Bond voor gebruik goed worden geschud. Daarna rechtstreeks vanuit de verpakking dun aanbrengen op één van de te verlijmen delen en de delen samenvoegen. |
| Doorhardingssnelheid: | Kunststof > 25-35 sec. Rubber > 5-10 sec. Metaal > 50-60 sec. Hout > 100-120 sec. |
| Reinigen materialen: | Met Innotec Multisol |
| Reinigen handen: | Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water |
| Houdbaarheid: | 18 maanden in originele, ongeopende verpakking |
| Opslagcondities: | Koel, droog en donker bewaren (0°C tot 5°C) |





| | |
|-----------------|---|
| Batchcodetype: | F |
| Bijzonderheden: | De uitharding van Clear Bond kan chemisch worden versneld door gebruik te maken van Innotec Acti-Prim of eventueel Quick Bond Activator . Acti-Prim biedt het voordeel, naast een activator tegelijkertijd ook een hechtingsverbeteraar op moeilijk te verlijmen ondergronden te zijn! |
| EAN-Code: | 5400563001332 |

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

