

Construction Primer Roodbruin

Art.: 02.0400.0795

Aerosol 500 ml

Construction Primer is een 1-componentenprimer die speciaal ontwikkeld is voor het eenvoudig en professioneel primeren van diverse ondergronden. Construction Primer heeft een perfecte hechting op nagenoeg alle voorkomende ondergronden, zoals metaal, hout en oude laklagen.



Basis:	Nitrocellulose
Volumieke massa / dichtheid:	820 kg/m ³
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +110°C
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed
Verwerkingscondities:	+15°C tot +30°C
Soort ondergrond:	Ferro- en non-ferrometalen, verzinkt staal, hout en opgeschuurde oude laklagen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren en reinigen met Innotec Multisol . Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic en voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New Formula .
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 25 cm. In meerdere dunne kruislagen aanbrengen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 5 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog:	± 5 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	60 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid / 30µ laagdikte)
Aanbevolen laagdikte:	30µ
Schuurbaarheid:	Na ± 15 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Overschilderbaarheid:	Na ± 20 minuten (bij 20°C), met nagenoeg alle moderne laksystemen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking





Opslagcondities: Koel en droog bewaren

Batchcodetype: F

Bijzonderheden: OEM-vrijgegeven

EAN-Code: 5400563007068

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

