

Easy Seal XS 310 ml Wit

Art.: 01.1453.0100

310 ml

Easy Seal XS is een unieke weekmakervrije en blijvend elastische afdichtingskit voor o.a. natuursteen en sanitair. Het product is reukarm, oplosmiddel- en MEKO-vrij, zodat het zelfs op uiterst gevoelige ondergronden veilig te gebruiken is. Easy Seal XS heeft een zeer goede hechting op diverse ondergronden, zoals natuursteen, beton, keramische en geglazuurde tegels, spiegels, glas, hout, metalen en vele kunststoffen.



Basis:	Alcoxy
Volumieke massa / dichtheid:	$\pm 1010 \text{ kg/m}^3$
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	± 25 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	$\pm 0,52 \text{ N/mm}^2$ (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	$\pm 215\%$ (volgens DIN 53504)
Modulus:	$\pm 0,36 \text{ N/mm}^2$ (bij 100% rek) (volgens DIN 53504)
Afschuifsterkte:	$0,6 \text{ N/mm}^2$ (volgens DIN 53283)
Terugvering:	$\pm 100\%$
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot $+150^\circ\text{C}$
UV-bestendigheid:	Zeer goed
Waterbestendigheid:	Zeer goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed, bestand tegen diverse oplosmiddelen
Schimmelbestendigheid:	Zeer goed
Standvermogen:	Goed
Tests:	NSF geregistreerd (R2), registratienummer: 143799
Verwerkingscondities:	$+5^\circ\text{C}$ tot $+30^\circ\text{C}$
Soort ondergrond:	De meest voorkomende bouwmaterialen, zoals natuursteen, beton, keramische en geglazuurde tegels, spiegels, glas, hout, metalen en vele kunststoffen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover . Kunststof, poreuze of zeer moeilijke ondergronden voorbehandelen met Innotec Replast Primer New Formula of Innotec Seal Guard .
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun , Easy Grip Gun of Air Sealant Applicator 300) aanbrengen. Eventueel afmeten met Innotec Seal Fluid .





Bij gebruik in zwem-/waterbassins: De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Gebruik altijd een geschikte primer (bv. Innotec [Seal Guard](#)). Innotec [Back Fill Foam](#) toepassen om de voeg juist te dimensioneren en/of driepuntshechting te voorkomen. Advies: max voegdiepte = (breedte/3) + 6 mm. Bij onderdempeling moet de Easy Seal XS volledig doorgedroogd zijn.

Huidvorming: Na ± 10 minuten (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)

Kleefvrij: Na 60 minuten (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)

Doorhardingssnelheid: ± 2 mm in 24 uur (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)

Minimale voegbreedte: 4 mm

Maximale voegbreedte: 20 mm

Maximaal toelaatbare vervorming: 20%

Overschilderbaarheid: Niet overschilderbaar

Reinigen materialen: Met Innotec [Multisol](#)

Reinigen handen: Met Innotec [Power Scrubs](#) of met Innotec [Safe Hand Clean Plus](#) en water

Houdbaarheid: 1 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities: Koel en droog bewaren

Batchcodetype: F

Bijzonderheden: Bij afmessing met [Seal Fluid](#) op natuursteen kan als gevolg van de Seal Fluid verkleuring ontstaan. Als gevolg van de voortdurend wisselende waterkwaliteit in zwem- en waterbassins kan de levensduur van Easy Seal XS niet eenduidig worden aangegeven wanneer het product wordt toegepast in zwem- en waterbassins.
OEM-vrijgegeven

CE-Normering: Easy Seal XS is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011:
CE EN 15651-1:2012, F INT-EXT 20LM
CE EN 15651-3:2012, XS1
De bijhorende Prestatieverklaring (DoP nr. 0114530100) kan worden gedownload van onze website.

EAN-Code: 5400563002490

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

