

Fixation Tape 2100

Art.: 05.2336.0000

Rol 15 m

Fixation Tape 2100 is een unieke dubbelzijdig klevende fixeertape met een stevige harde kern die als hulpmiddel bij verlijming wordt gebruikt. Het product heeft een speciaal berekende materiaaldikte van 3,2 mm welke ervoor zorgt dat de meest voorkomende kitsoorten hun optimale laagdikte en dus ook treksterkte zullen bereiken.



Basis:	Opencellig PU-schuim met acrylatkleeflaag aan beide zijden
Volumieke massa / dichtheid:	496 kg/m ³
Afmetingen:	12 mm x 3,2 mm x 15 m
Hardheid:	31 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	0,4 N/mm ²
Rek tot breuk (%):	125%
Afschuifsterkte:	0,28 N/mm ²
Apfelsterkte:	3,9 N/cm (180°)
Samendrukbaarheid:	0,21 N/mm ² (10%)
Blijvende vervorming:	< 5%
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +82°C
Waterbestendigheid:	Zeer goed. Waterabsorptie: 0%
Verwerkingscondities:	+5°C tot +50°C
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle voorkomende (gladde) bouwmaterialen, zoals hout, metaal, rvs, aluminium, mdf, hdf, trespa, hpl etc.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol .
Methode van aanbrengen:	Fixation Tape aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Vervolgens de schutfolie verwijderen. Verlijmende kit volgens gebruiksaanwijzing aanbrengen in een rups die hoger is dan de Fixation Tape. Montage voltooien.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563026830





Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

