

# Inno-Seal 290 ml Zwart

Art.: 01.2432.0000

290 ml

Inno-Seal is een unieke, blijvend elastische afdichtingskit met verlijmende eigenschappen op basis van MS-polymeren. Het product is geschikt voor verlijmingen of afdichtingen en heeft een goede hechting op vrijwel elke ondergrond in automotive, bouw, houtindustrie en metaalbewerking. Het heeft een zeer snelle huidvorming, een snelle doordroging en een enorme flexibiliteit.



Basis:	MS-polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	± 1600 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	± 40 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	± 1,60 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	± 340% (volgens DIN 53504)
Modulus:	± 0,90 N/mm <sup>2</sup> (bij 100% rek) (volgens DIN 53504)
Afschuifsterkte:	1,10 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53283)
Terugvering:	± 70%
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C
UV-bestendigheid:	Goed. Lichte verkleuring kan optreden.
Waterbestendigheid:	Goed
Standvermogen:	Goed
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Metaal, aluminium, vele kunststoffen, beton, hout, steen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> of Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> . Kunststofondergronden reinigen met Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> . Kunststof, poreuze of zeer moeilijke ondergronden voorbehandelen met Innotec <a href="#">Repaplast Primer</a> of Innotec <a href="#">Seal Guard</a> .
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool ( <a href="#">Pro 2000 Gun</a> , <a href="#">Easy Grip Gun</a> of <a href="#">Air Sealant Applicator 300</a> ) aanbrengen. Bij verlijmingen de delen binnen 10 minuten samenvoegen. Eventueel afmeten met Innotec <a href="#">Seal Fluid</a> en een spatel.
Huidvorming:	± 10 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Kleefvrij:	± 4 uur (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)





Doorhardingssnelheid:	± 3 mm in 24 uur (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Minimale voegbreedte:	4 mm
Maximale voegbreedte:	25 mm
Maximaal toelaatbare vervorming:	25%
Overschilderbaarheid:	Geschikt voor nagenoeg alle moderne watergedragen en 2K laksystemen. Na 10 minuten nat-in-nat overspuitbaar, zonder droogvertraging. Wil men na 4 uur overspuiten met 2-componentenlakken, dan moet men eerst een kunststofprimer aanbrengen (Innotec <a href="#">Repaplast Primer</a> ). Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
CE-Normering:	Innotec Inno-Seal is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011! De bijhorende Prestatieverklaring (DoP Nr. 0124320100) kan worden gedownload van onze website.
EAN-Code:	5400563004630

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

