

## Innoflex-Sealer H2O

Art.: 01.1405.0030

Blik 750 ml

Innoflex-Sealer H2O is een innovatieve watergedragen strijk- of carrosseriekit voor het professioneel afdichten van carrosseriedelen tot een fabrieksoriginale structuur. Door zijn unieke samenstelling is het product reukloos en blijvend elastisch met een uitstekende eindhechting op nagenoeg alle ondergronden. Reeds na 20 minuten overspuitbaar met de meeste moderne laksystemen.



Basis:	Acryl copolymeer
Volumieke massa / dichtheid:	± 1300 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Thixotroop
Oplosmiddelen:	Organische oplosmiddelen
Hardheid:	± 65 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	± 4 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	± 100% (volgens DIN 53504)
Modulus:	± 4 N/mm <sup>2</sup> (100% rek) (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +80°C
UV-bestendigheid:	Uitstekend
Waterbestendigheid:	Goed, na uitharding
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed, bij kortstondig contact
Standvermogen:	Uitstekend
Percentage vaste stof:	± 65%
Krimp:	± 30%
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Blank metaal, aluminium, galvanische en gecoate ondergronden
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> of isoleren met een geschikte primer/coating. Bij voorkeur zowel ondergrond als primer aanschuren met P320.
Methode van aanbrengen:	Innoflex-Sealer H2O rechtstreeks uit het blik aanbrengen met een stevige nylon kwast of spatel.
Open tijd:	48 uur
Huidvorming:	± 10 minuten
Kleefvrij:	± 20 minuten





Doorhardingssnelheid:	± 2 mm in 24 uur (bij 20°C)
Overschilderbaarheid:	Na 20 minuten met nagenoeg elk modern laksysteem (zowel watergedragen als oplosmiddelhoudend), zonder droogvertraging. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	In toepassingen waar Innoflex-Sealer H2O na applicatie wordt blootgesteld aan vocht-/vorstbelasting bij voorkeur steeds isoleren met een aflak.
EAN-Code:	5400563001837

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

