

## Non Crack Filler Plus

Art.: 01.1462.0100

Koker 310 ml

Non Crack Filler Plus is een unieke, weekmakervrije en overschilderbare plasto-elastische afdichtingskit op basis van acrylaatdispersie, geschikt voor het binnens- en buitenshuis afdichten van naden en scheuren rond kozijnen, muren, wanden, trappen, plinten etc. Beperkt de kans op craquelé en verkleuring van de aangebrachte verflaag tot een minimum.



Basis:	Acrylaatdispersie
Volumieke massa / dichtheid:	1590 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Pasteus
Hardheid:	38 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	0,42 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	± 340% (volgens DIN 53504)
Modulus:	0,36 N/mm <sup>2</sup> (100% rek) (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +70°C
UV-bestendigheid:	Goed (bij buitentoepassing steeds afsluiten met een verfsysteem)
Waterbestendigheid:	Niet bestand tegen langdurig contact met water. Buitentoepassing alleen mogelijk onder droge weersomstandigheden (geldt tijdens aanbrengen en drogingsproces).
Standvermogen:	Goed
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	De meest voorkomende (poreuze) bouwmaterialen, zoals beton, baksteen, stucwerk, gelakte ondergronden, hout enz.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> of Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> . Loszittende delen verwijderen. Sterk poreuze ondergronden eerst met een primer behandelen. Hiervoor kan men Non Crack Filler Plus verdunnen met water in de verhouding 2:1 of de ondergrond behandelen met een daarvoor geschikte voorstrijk.
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip <a href="#">Pro 2000 Gun</a> of <a href="#">Easy Grip Gun</a> ). Afmeten met plamuurmes of spatel. Eventueel nastrijken met een vochtige spons.
Huidvorming:	10 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Kleefvrij:	15 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	0,7 mm in 24 uur (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Minimale voegbreedte:	4 mm





Maximale voegbreedte:	20 mm
Maximaal toelaatbare vervorming:	7,5%
Overschilderbaarheid:	Goed. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verfsystemen na volledige doordroging. Bij buitentoepassing wordt geadviseerd om het product te overschilderen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Direct na gebruik met water
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Is niet geschikt als beglazings- of sanitairkit.
CE-Normering:	Non Crack Filler Plus is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011. CE EN 15651-1 F-EXT-INT 7,5P
EAN-Code:	5400563003138

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

