

## Non Crack Filler Structure

Art.: 01.1466.0100

Koker 310 ml

Non Crack Filler Structure is een unieke plasto-elastische afdichtingskit met korrelstructuur op basis van acrylpolymeer. Non Crack Filler Structure is uitermate geschikt voor het afdichten van naden in wanden/plafonds binnenshuis die voorzien zijn van korrelstructuur en/of sierpleister en die later mogelijk overschilderd worden.



Basis:	Acrylaatdispersie
Volumieke massa / dichtheid:	1890 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	40 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	0,27 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	80% (volgens DIN 53504)
Terugvering:	6% (volgens ISO 7389)
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +80°C
UV-bestendigheid:	Matig. Verkleuring kan optreden onder langdurige UV-belasting.
Waterbestendigheid:	Goed. Niet bestand tegen langdurig contact met water. Bij buitentoepassingen steeds afsluiten met een verfsysteem.
Standvermogen:	Goed
Krimp:	15%
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	De meest voorkomende (poreuze) bouwmaterialen, zoals beton, baksteen, stucwerk, gelakte ondergronden, hout enz.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> of Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> . Loszittende delen verwijderen. Sterk poreuze ondergronden eerst met een primer behandelen. Hiervoor kan men Non Crack Filler Structure verdunnen met water in de verhouding 2:1 of de ondergrond behandelen met een daarvoor geschikte voorstrijk.
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip <a href="#">Pro 2000 Gun</a> of <a href="#">Easy Grip Gun</a> ). Afmetten met <a href="#">Seal Fluid</a> en een plamuurmes of spatel. Eventueel nastrijken met een vochtige spons.
Huidvorming:	10 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)





Kleefvrij:	15 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	0,7 mm in 24 uur (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Minimale voegbreedte:	4 mm
Maximale voegbreedte:	20 mm
Maximaal toelaatbare vervorming:	8%
Overschilderbaarheid:	Goed. Nat-in-nat overschilderbaar met watergedragen systemen. Overschilderbaar met oplosmiddelhoudende systemen na volledige doordroging. Bij matige of sterke UV-belasting wordt het geadviseerd om het product te overschilderen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
CE-Normering:	Non Crack Filler Structure is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011! De bijhorende Prestatieverklaring (DoP Nr. 0114660100) kan worden gedownload van onze website.
EAN-Code:	5400563003169

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

