

Powerbond XS 330 290 ml Zwart

Art.: 01.2419.0000

Koker 290 ml

Powerbond XS 330 is een hoogwaardige montagelijm met extreem hoge aanvangshechting voor o.a. hout, beton, steen, metaal, spiegels en kunststof (binnen/buiten; ook op licht vochtige ondergrond). Het product is uitermate geschikt voor zowel toepassingen in de bouw, alsook in industrie- en transportsector.



Basis:	MS-polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	1571 kg/m ³
Consistentie:	Standvaste, pasteuze lijm
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	± 63 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	2,20 N/mm ²
Rek tot breuk (%):	330%
Modulus:	1,45 N/mm ² (bij 100% rek)
Afschuifsterkte:	1,2 N/mm ² (volgens DIN 53283)
Terugvering:	± 70%
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C
UV-bestendigheid:	Lichte verkleuring kan optreden
Waterbestendigheid:	Goed
Standvermogen:	Zeer goed
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle in de bouw-, industrie- en transportsector voorkomende ondergronden, zoals (natuur-) steen, hout, aluminium, beton, gips, spiegel, metaal, kunststoffen, PVC enz.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover . Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic . Kunststof, poreuze of zeer moeilijke ondergronden voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New Formula of Innotec Seal Guard .
Methode van aanbrengen:	Met Easy Grip Gun en bijgeleverde V-nozzle rechtstreeks vanuit de koker op de te verlijmen delen aanbrengen. Delen binnen de 10 minuten samenvoegen.
Huidvorming:	± 10 minuten (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	± 3 mm in 24 uur (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)





Overschilderbaarheid:	Overschilderbaar met nagenoeg alle watergedragen verfsystemen. Voor het beste eindresultaat adviseren wij binnen de 48 uur na aanbrengen te overschilderen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype. Steeds de voorschriften van de verffabrikant volgen.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563003701

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

