

## PU-Fix

Art.: 01.0703.9999

Koker 310 ml

### PRODUCT OP AANVRAAG

PU-Fix is een zeer hoogwaardige en sterke polyurethaan-bruislijm. Het product is zeer universeel en laat zich uitermate gemakkelijk verwerken. PU-Fix is oplosmiddelvrij en inzetbaar voor een zeer breed toepassingsgebied.



Basis:	Polyurethaan
Volumieke massa / dichtheid:	± 1120 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Thixotroop, pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Vlampunt:	> 100°C
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +95°C
Waterbestendigheid:	Goed
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	De meest voorkomende bouwmaterialen, zoals hout, kurk, formica, beton, steen, metalen, XPS/EPS/PU-isolatiematerialen, gips etc.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.
Methode van aanbrengen:	PU-Fix met behulp van een kitpistool (InnoQuip <a href="#">Pro 2000 Gun</a> , <a href="#">Easy Grip Gun</a> of <a href="#">Air Sealant Applicator 300</a> ) éézijdig aanbrengen. Eventueel verdelen met kwast of lijmkam. Binnen 5 minuten de te verlijmen delen samenvoegen. De verlijming gedurende 30 minuten onder druk houden.
Verbruik:	± 300 g/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de ondergrond
Open tijd:	± 5 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Droogtijd:	Handvast na 30 minuten. Eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur.
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Verse PU-Fix direct met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> . Eventueel nabehandelen met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water. Uitgeharde PU-Fix kan alleen mechanisch worden verwijderd.
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Minimaal +5°C, maximaal +30°C
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563001523





Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

