

## Spray-Seal HS-m 290 ml Zwart

Art.: 01.3469.0000

290 ml

Spray-Seal is een aromaatvrije, verspuitbare carrosseriekit die door zijn unieke samenstelling en toepassingsmogelijkheden de fabrieksorigineel aangebrachte naden en structuren op plaatdelen van vele voertuigen kan nabootsen.



Basis:	Silaan gemodificeerde polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	± 1520 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Thixotroop
Oplosmiddelen:	Isoparaffinisch mengsel
Vlampunt:	> 63°C
Hardheid:	65 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	1,20 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	240% (volgens DIN 53504)
Modulus:	± 1,20 N/mm <sup>2</sup> (100% rek) (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +100°C (kortstondig +130°C na uitharding)
UV-bestendigheid:	Goed, bij voldoende laagdikte (min. 3 mm)
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Redelijk
Zuurbestendigheid:	Goed, bij zwakke zuren
Standvermogen:	Goed
Percentage vaste stof:	± 90%
Krimp:	± 12%
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Bij voorkeur: metaal dat voorbehandeld is met een primer
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> .
Methode van aanbrengen:	Verspuiten gebeurt bij 4 à 5 bar door middel van de speciaal voor dit doel ontwikkelde Sealer Applicator. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de <a href="#">Sealer Applicator</a> .
Huidvorming:	± 10 minuten (bij 23°C / 75% relatieve luchtvochtigheid)





Kleefvrij:	± 30 minuten
Doorhardingssnelheid:	± 3 mm / 24 uur (bij 23°C / 75% relatieve luchtvochtigheid)
Overschilderbaarheid:	Na ± 30 minuten overspuitbaar met nagenoeg alle moderne (grond-)laksystemen. Om een snellere en betere hechting te verkrijgen van watergedragen laksystemen, dient Spray-Seal HS-m met Innotec <a href="#">Repaplast Primer New Formula</a> voorbehandeld te worden wanneer deze 4 uur of langer gedroogd heeft. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	OEM-vrijgegeven
EAN-Code:	5400563006047

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

