

Top Glass 290 ml Zwart

Art.: 01.1210.0000

290 ml

PRODUCT OP AANVRAAG

Top Glass is een duurzame afdichtingskit voor beglazingsvoegen (binnen/buiten) die perfecte verwerkings- en overschildereigenschappen combineert met een zeer duurzame kwaliteit. Het heeft een uitstekende hechting op diverse bouwmaterialen en is overschilderbaar met nagenoeg alle watergedragen en synthetische verfsystemen.



Basis:	MS-polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	± 1520 kg/m ³
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	± 48 (Shore A) (volgens DIN 53505)
Trek tot breuk (treksterkte):	± 0,96 N/mm ² (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	± 230% (volgens DIN 53504)
Modulus:	± 0,80 N/mm ² (volgens DIN 53504)
Terugvering:	± 65% (volgens ISO 7309)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C
UV-bestendigheid:	Uitstekend
Vochtbestendigheid:	Goed. Niet geschikt voor langdurige onderdompeling in water.
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed, bij kortstondig contact
Zuurbestendigheid:	Goed, bij zwakke zuren
Standvermogen:	Goed
Waterdampdiffusie:	Sd-waarde 2,33 m. (volgens ISO 12572)
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Glas + geschilderde of geprimerde houten/metalen/aluminium/kunststof kozijnen en glaslatten
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover .
Methode van aanbrengen:	De voegconstructie moet voldoen aan de geldende normen voor het plaatsen van enkele of isolerende beglazing. Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (Pro 2000 Gun , Easy Grip Gun of Air Sealant Applicator 300) aanbrengen. Afmetten met Innotec Seal Fluid en een plamuurmes of spatel.
Huidvorming:	15 minuten (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)





Kleefvrij:	10 uur (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	± 3 mm in 24 uur (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Minimale voegbreedte:	4 mm
Maximale voegbreedte:	25 mm
Maximaal toelaatbare vervorming:	25% (volgens DIN 53504)
Overschilderbaarheid:	Perfect overschilderbaar met nagenoeg alle voorkomende watergedragen en synthetische verfsystemen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype. Steeds de voorschriften van de betreffende lakfabrikant volgen.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol (na uitharding alleen nog mechanisch te verwijderen)
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	9 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
CE-Normering:	Top Glass is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011: CE EN 15651-2 G 25HM De bijhorende Prestatieverklaring (DoP Nr. 0112100000) kan worden gedownload van onze website.
Voldoet aan:	CE EN 15651-2 G 25HM en EN 12114 (getest en goedgekeurd als dampopen afdichting voor energieneutrale bouwsystemen)
EAN-Code:	5400563001554

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

