

## Topfix Zwart

Art.: 07.1435.0000

Duokoker 50 ml

Topfix is een 2-componentenproduct dat speciaal ontwikkeld is voor het snel verlijmen van veel verschillende toepassingen. Topfix heeft een uitstekende hechting op verschillende ondergronden, zoals kunststof, metaal, hout enz. Het product droogt zeer snel, waardoor het onderdeel meestal na 10 minuten weer kan worden gebruikt.



Basis:	2-componentenpolyurethaan
Volumieke massa / dichtheid:	$\pm 1100 \text{ kg/m}^3$
Consistentie:	Pasteus
Hardheid:	75 (Shore D)
Trek tot breuk (treksterkte):	$\pm 40 \text{ N/mm}^2$ (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	$\pm 25\%$ (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C
UV-bestendigheid:	Matig. Het ongecoate product wordt beïnvloed door UV-straling en zonlicht. UV-bestendig indien voorzien van toplaag of primer.
Waterbestendigheid:	Uitstekend
Oplosmiddelbestendigheid:	Uitstekend
Zuurbestendigheid:	Goed
Krimp:	< 1% na volledige doordroging
Tests:	NSF geregistreerd (P1), registratienummer: 148956
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Diverse ondergronden, zoals kunststoffen, metaal, glas, hout, natuursteen, tegels enz.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> . In geval van (gerecycleerde) kunststoffen of moeilijke ondergronden zoals rvs enz. wordt behandeling met Innotec <a href="#">Repaplast Primer New Formula</a> aanbevolen.
Methode van aanbrengen:	Zorg ervoor dat alle gereedschappen die nodig zijn tijdens de reparatie of verlijming klaarliggen, dit in verband met de snelle droging van Topfix. Plaats de mixer-nozzle op de duokoker. Spuit bij het eerste gebruik van een nieuwe koker altijd de eerste 2 centimeter uit en gebruik dit niet, dit om een optimale mengverhouding van Topfix te garanderen. Na gebruik de mixer-nozzle niet verwijderen; deze pas wisselen bij het eerstvolgende gebruik. De te verlijmen delen verzamelen en opruwen of schuren waar de verlijming gaat plaatsvinden. Reinig de delen met Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> . Behandel de delen eventueel met Innotec <a href="#">Repaplast Primer New Formula</a> . Topfix m.b.v. de mixer-nozzle op de ondergrond verdelen en





de te verlijmen delen zo snel mogelijk, maar binnen 10 seconden samenvoegen. Gedurende korte tijd de reparatieplek fixeren tot Topfix voldoende sterkte heeft gekregen. Na 10 minuten is Topfix te bewerken, bv. frezen, boren, tappen enz.

Kleefvrij: 50 seconden (bij een laagdikte van 5 mm)

Doorhardingssnelheid: 1 uur

Schuurbaarheid: Matig na 15 minuten

Overschilderbaarheid: Redelijk na ± 60 minuten. Met nagenoeg alle moderne grondlaksystemen en verfsoorten.

Reinigen materialen: Met Innotec [Repaplast Cleaner Antistatic](#)

Reinigen handen: Met Innotec [Power Scrubs](#) of met Innotec [Safe Hand Clean Plus](#) en water

Houdbaarheid: 1 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities: Koel en droog bewaren

Batchcodetype: F

EAN-Code: 5400563027943

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

