

# Unifix 300 S Antraciet 2-Componentenmengsel

Art.: 07.1450.5020

Duokoker 50 ml

Unifix 300 S is een snel uithardend en licht expanderend 2-componenten-injectiemateriaal dat gebruikt kan worden voor de meest uiteenlopende montagewerkzaamheden in de bouw- en onderhoudssector (bv. uitgelopen boorgaten), maar uiteraard ook in automotive, mobiliteit, industrie en marine. Door zijn snelle en uitstekende hechting op allerlei ondergronden kunnen montage- of reparatiewerkzaamheden versneld worden uitgevoerd.



Basis:	2-componenten-polyurethaan
Volumieke massa / dichtheid:	± 500 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Vloeibaar
Viscositeit:	40-50 (Shore D)
Trek tot breuk (treksterkte):	8-10 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	3-6% (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +90°C
UV-bestendigheid:	Matig
Waterbestendigheid:	Goed
Krimp:	< 2% na volledige doordroging
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Diverse ondergronden, zoals beton, steen, hout, gipsplaten, natuursteen, tegels, kunststoffen enz.
Vorbereiding van de ondergrond:	Positie en diameter van het boorgat bepalen. Na het boren het boorgat steeds ontdoen van loszittende delen en stofvrij maken. In holle bouwsteen of plaatmateriaal altijd eerst een zeefhuls inbrengen en deze vervolgens gelijk met de wand afsnijden.
Methode van aanbrengen:	Plaats de mixer-nozzle op de duokoker. Bij het eerste gebruik van een nieuwe koker de eerste 2 centimeter uit de koker spuiten en niet gebruiken (na gebruik de mixer-nozzle niet verwijderen; deze pas wisselen bij het eerstvolgende gebruik). Vul het boorgat vanaf de bodem volledig met Innotec Unifix 300 S. Het product zal na enkele minuten uit het boorgat expanderen en kan reeds na 5 minuten d.m.v. een scherp voorwerp of mes gelijk met de wand worden weggesneden. De schroef kan nu vrijwel onmiddellijk in de massa worden geschroefd. Voorboren is mogelijk en na volledige doorharding zelfs aanbevolen (met een boordiameter van 1,5 mm kleiner dan de schroefdiameter).
Doorhardingssnelheid:	10 tot 15 minuten
Overschilderbaarheid:	Na volledige doordroging is Innotec Unifix 300 met nagenoeg alle in de bouw voorkomende verven overschilderbaar.
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking





Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Licht vochtige ondergronden zullen het expansiegedrag van Innotec Unifix 300 S positief beïnvloeden.
EAN-Code:	5400563028490

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

