

Versa Tape 12 mm

Art.: 01.1341.0000

Rol 20 m

Versa Tape is een zeer gemakkelijk te verwerken afdichtingskit op rol. Met Versa Tape kunnen afdichtingwerkzaamheden op een snelle, eenvoudige, maar vooral duurzame manier worden verricht.



Basis:	Butyl
Volumieke massa / dichtheid:	1100 kg/m ³
Afmetingen:	12 mm x 20 m
Hardheid:	60-70 (Shore 00)
Trek tot breuk (treksterkte):	± 0,15 N/mm ²
Rek tot breuk (%):	300%
Afschuifsterkte:	± 0,21 N/mm ²
Afpelsterkte:	± 0,2 N/mm ²
Samendrukbaarheid:	0,05 N/mm ² (20%)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C
Waterbestendigheid:	Goed
Zoutwaterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Niet bestendig tegen oplosmiddelen
Zuurbestendigheid:	Zeer goed
Tests:	Koudechockbestendigheid tot -40°C
Verwerkingscondities:	0°C tot +40°C
Soort ondergrond:	De meest voorkomende materialen, zoals metaal, aluminium, glas, hout, beton en kunststoffen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover . Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic .
Methode van aanbrengen:	Bij verlijmingen: Gewenste lengte afknippen en op de ondergrond aanbrengen. Beide delen samenvoegen en stevig aandrukken. Bij afdichtingen: Gewenste lengte afknippen, in en rond de afdichting aanbrengen en stevig aandrukken.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol





Reinigen handen: Met Innotec [Power Scrubs](#) of met Innotec [Safe Hand Clean Plus](#) en water

Houdbaarheid: 2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities: Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C

Batchcodetype: F

EAN-Code: 5400563001615

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

