

Zinc Coat

Art.: 02.1106.0070

Aerosol 500 ml

Zinc Coat is een speciale roestwerende coating op basis van zink. Het product kan zowel voor als na het lassen worden gebruikt. Zinc Coat geeft een beschermlaag die later perfect met CO₂ gelast alsook gepuntlast kan worden.



Basis:	Zinkfosfaatprimer op alkydharsbasis
Volumieke massa / dichtheid:	770 kg/m ³
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-50°C tot +150°C
UV-bestendigheid:	Goed
Waterbestendigheid:	Uitstekend
Oplosmiddelbestendigheid:	Matig
Tests:	Uitstekende corrosiewering: zoutsproei-test: 800 uur (3%)
Verwerkingscondities:	+15°C tot +30°C (relatieve luchtvochtigheid: 70%)
Soort ondergrond:	Ferro- en non-ferrometalen, verzinkt staal en opgeschuurde oude laklagen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol .
Methode van aanbrengen:	Spuitbus voor gebruik minimaal 2 minuten goed schudden. Spuitafstand 20-25 cm. Aanbrengen in 2 kruislagen en tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Lasbaar na volledige doordroging. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog:	5-20 minuten (bij 20°C)
Doorhardingssnelheid:	30 uur (bij 23°C / 60% relatieve luchtvochtigheid / 80µ laagdikte)
Aanbevolen laagdikte:	2 kruislagen (± 80-100µ - droog)
Schuurbaarheid:	Na volledige doordroging zowel droog als nat perfect schuurbaar.
Overschilderbaarheid:	Na volledige doordroging met nagenoeg alle moderne laksystemen overschilderbaar. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water





Houdbaarheid: 2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities: Koel en droog bewaren

Batchcodetype: F

EAN-Code: 5400563008089

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

