

Safe Seal

Art.: 01.2427.0000

Koker 290 ml

Safe Seal is een zeer hoogwaardige, sterk verlijmende ruitenkit op MS-polymeerbasis. Deze kit is speciaal ontwikkeld voor het snel en professioneel verlijmen van autoruiten. Door de unieke samenstelling van Safe Seal heeft het product een perfecte hechting op oude ruitenkit, glas en keramische randen, en dit zonder gebruik van een primer.



Basis:	Silaan gemodificeerde polymeren, zonder isocyanaten
Volumieke massa / dichtheid:	$\pm 1390 \text{ kg/m}^3$
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	± 60 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	$\pm 2,00 \text{ N/mm}^2$ (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	$\pm 380\%$ (volgens DIN 53504)
Modulus:	$\pm 1,53 \text{ N/mm}^2$ (bij 100% rek) (volgens DIN 53504)
Afschuifsterkte:	$1,44 \text{ N/mm}^2$ (volgens DIN 53283)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot $+100^\circ\text{C}$
UV-bestendigheid:	Goed. Het hechtingsoppervlak moet beschermd worden tegen UV-stralen (keramische rand, lijsten enz.)
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Matig
Zuurbestendigheid:	Matig
Standvermogen:	Zeer goed
Percentage vaste stof:	$\pm 100\%$
Krimp:	0%
Verwerkingscondities:	$+5^\circ\text{C}$ tot $+35^\circ\text{C}$
Soort ondergrond:	Glas, metaal, gelakte ondergronden
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Oude kitlaag wegsnijden tot een dikte van $\pm 2 \text{ mm}$. De ruitrand reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover . Indien er geen oude kitresten op de sponning aanwezig zijn, deze ook reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover.
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker in een V-vorm aanbrengen met een kitpistool (InnoQuip)





[Pro 2000 Gun](#), [Easy Grip Gun](#) of [Air Sealant Applicator 300](#)). Binnen 5 minuten de ruit plaatsen en licht aandrukken.

Open tijd:	± 10 minuten (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Veilige wegrijtijd:	30 minuten volgens FMVSS 212 Aanbevolen: 4 uur met airbags (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	± 3 mm in 24 uur (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Bij voorkeur niet verwerken met een kitpistool waar de plunjer direct wordt voortbewogen door samengeperste lucht, om luchtinsluiting in de koker te voorkomen. OEM-vrijgegeven
Certificaat type:	TÜV Rheinland <u>Getest volgens:</u> FMVSS 212 - Omtrek van de ruit : 4019 mm - Snelheid voertuig : 48,16 km/h - Tijdstip ruitverlijming : 13.13 - Tijdstip test : 13.43 <u>Testresultaat:</u> De ruit blijft voor 100% verlijmd aan het voertuig!
EAN-Code:	5400563004227

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

